



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Grave pour ECF
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Reconstitué

Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D/2	4	D	1.4D	2D	MB	MVR
Etendue e	6						20		10				
Incertitude U	2						4		2	1		0.5	
V.S.S.+U	13.0						72		100			2.50	
V.S.S.	11.0						68		98			2.00	
V.S.I.	5.0						48		88	98	100		
V.S.I.-U	3.0						44		86	97			
Ecart-type max	1.82						6.06						

Partie informative
 Résultats de production

du 28/06/18 au 14/11/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	MB	MVR
Maximum	8.9	10.5	14.0	21.7	31	55	68	78	97	100	100	0.83	
Xf+1.25xEcart-types													
Moyenne Xf	6.2	8.5	13.2	19.8	29	48	63	73	96	100	100	0.78	2.68
Xf-1.25xEcart-types													
Minimum	5.0	6.7	11.7	17.4	25	42	57	68	94	100	100	0.68	
Ecart-type	1.53	1.37	0.86	1.37	2.0	4.4	3.6	3.1	1.2	0.0	0.0	0.058	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1

