



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 10/20 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf FI B

	d/2	d							D	1.4D	2D					
	5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	f	FI	LA	S	WA24		
Etendue e		15				15										
Incertitude U	1	5				5	1		0.15	0.3	4	3	0.1	0.3		
V.S.S.+U	6	21				100			0.350	1.8	39.0	33	0.500	2.8		
V.S.S.	5	16				99			0.200	1.5	35.0	30	0.400	2.5		
V.S.I.		1				84	98	100								
V.S.I.-U		0				79	97									
Ecart-type max																

Partie informative
 Résultats de production

du 21/06/17 au 09/07/18

	5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	f	FI	LA	S	WA24
Maximum	2	12	53	83	99	99	100	100		0.6	20.4	14		
Xi+1.25xEcart-types	2	10	41	68	86	99	100	100		0.5	17.8	15		
Moyenne Xf	1	7	29	48	68	95	100	100	0.021	0.3	14.8	13	0.084	0.5
Xi-1.25xEcart-types	1	4	17	29	50	90	100	100		0.1	11.7	11		
Minimum	1	2	12	24	42	86	100	100		0.1	10.9	10		
Ecart-type	0.2	2.3	9.7	15.4	14.7	3.6	0.0	0.0		0.20	2.40	2.0		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	5	1	1

