



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 20/40 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm issue du concassage du 20/40 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 40

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

C III

	d/2	d					D	1.4D	2D	f	LA	LA+MDE	MDE
	10	20	25	31.5	40	56	80						
Etendue e		10				10							
Incertitude U	1	5				5	1		0.3	3	4	3	
V.S.S.+U	6	23				100			2.3	33	49	28	
V.S.S.	5	18				99			2.0	30	45	25	
V.S.I.		8				89	98	100					
V.S.I.-U		3				84	97						
Ecart-type max													

Partie informative
 Résultats de production

	10	20	25	31.5	40	56	80	f	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	2	21	46	80	98	100	100	0.6	13	29	16
Xf+1.25xEcart-types	1	16	39	75	99	100	100	0.6	13	31	18
Moyenne Xf	1	10	30	65	95	100	100	0.4	13	27	15
Xf-1.25xEcart-types	1	5	21	55	92	100	100	0.2	12	23	12
Minimum	0	7	20	52	89	100	100	0.1	12	25	13
Ecart-type	0.3	4.3	7.2	7.7	3.0	0.0	0.0	0.10	1.0	3.0	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	2	2	2

