



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Péetrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A

	d/2	d	D				2D	f	MVR
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8		
Etendue e		15			15				
Incertitude U	1	5			5	1		0.3	
V.S.S.+U	6	25			100			1.8	
V.S.S.	5	20			96			1.5	
V.S.I.		5			81	98	100		
V.S.I.-U		0			76	97			
Ecart-type max									

Partie informative
 Résultats de production

du 12/07/18 au 29/11/18

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f	MVR
Maximum	4	20	63	83	95	100	100	1.0	
X _f +1.25xEcart-types	4	21	60	76	93	100	100	0.9	
Moyenne X _f	3	18	51	65	88	99	100	0.6	2.73
X _f -1.25xEcart-types	2	14	41	54	83	99	100	0.2	
Minimum	1	10	36	51	85	99	100	0.2	
Ecart-type	0.8	2.8	7.5	8.7	3.9	0.3	0.0	0.20	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1

