



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D	
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f
Etendue e		10	30		10			
Incertitude U	1	5	6		5	1		0.3
V.S.S.+U	6	25	69		100			1.3
V.S.S.	5	20	63		95			1.0
V.S.I.		10	33		85	98	100	
V.S.I.-U		5	27		80	97		
Ecart-type max			9.09					

Partie informative
 Résultats de production

du 12/07/18 au 29/11/18

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f
Maximum	4	20	63	83	95	100	100	1.0
Xf+1.25xEcart-types	4	21	60	76	93	100	100	0.9
Moyenne Xf	3	18	51	65	88	99	100	0.6
Xf-1.25xEcart-types	2	14	41	54	83	99	100	0.2
Minimum	1	10	36	51	85	99	100	0.2
Ecart-type	0.8	2.8	7.5	8.7	3.9	0.3	0.0	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15

