



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 2/6.3 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.

Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme								Catégorie		
	2	6.3	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						A sauf FI B		
	d/2	d				D	2D		f	FI	LA
	1	2	3.15	4.5	5	6.3	9	12.5			
Etendue e		15				15					
Incertitude U	1	5				5	1		0.3	4	3
V.S.S.+U	6	22				100			1.8	39.0	33
V.S.S.	5	17				97			1.5	35.0	30
V.S.I.		2				82	98	100			
V.S.I.-U		0				77	97				
Ecart-type max											

**Partie informative**

Résultats de production

	du 12/07/18 au 18/12/18										
	1	2	3.15	4.5	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA
Maximum	3	12	40	67	76	96	100	100	0.6	34.0	16
Xf+1.25xEcart-types	2	12	38	67	76	95	100	100	0.5	34.5	16
Moyenne Xf	2	9	31	59	70	91	100	100	0.3	30.5	14
Xf-1.25xEcart-types	1	6	23	51	63	88	100	100	0.1	26.6	13
Minimum	1	5	21	46	58	85	100	100	0.1	23.1	13
Ecart-type	0.6	2.3	5.9	6.2	5.2	2.8	0.0	0.0	0.20	3.10	1.0
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	9

