



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Matériau 40/80 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

40 100

Norme Interne

Prod

	20	40	50	63	80	100	f
Etendue e							
Incertitude U							
V.S.S.+U							
V.S.S.	5.00	20.00				99.00	3.0
V.S.I.		1.00				89.00	
V.S.I.-U							
Ecart-type max							

Partie informative

Résultats de production

du 15/02/12 au 06/12/16

	20	40	50	63	80	100	f
Maximum	1.00	20.00	55.10	83.80	93.60	97.60	0.6
Fuseau de fabrication Inconnu	0.59	12.66	47.99	77.27	88.78	95.47	0.4
Moyenne Xi	0.59	12.66	47.99	77.27	88.78	95.47	0.4
Fuseau de fabrication Inconnu	0.59	12.66	47.99	77.27	88.78	95.47	0.4
Minimum	0.10	7.90	33.80	69.50	82.80	90.40	0.1
Ecart-type	0.276	3.168	6.782	5.339	3.160	2.381	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

