



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 4/6.3 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf FI B

	d/2	d	D			2D		f	FI	MVR	LA	MDE
	2	4	5	6.3	9	12.5						
Etendue e		15		15								
Incertitude U	1	5		5	1		0.3	4			3	3
V.S.S.+U	6	24		100			1.8	39.0			33	
V.S.S.	5	19		95			1.5	35.0			30	
V.S.I.		4		80	98	100						
V.S.I.-U		0		75	97							
Ecart-type max												

Partie informative

Résultats de production

	du 12/07/18 au 10/12/18							du 17/07/18 au 04/12/18			
	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	MVR	LA	MDE
Maximum	3	21	57	89	100	100	0.5	34.0		16	23
Xf+1.25xEcart-types	3	22	55	90	100	100	0.4	33.3		16	22
Moyenne Xf	2	18	47	85	100	100	0.3	27.6	2.73	14	18
Xf-1.25xEcart-types	2	15	40	79	100	100	0.1	21.9		13	14
Minimum	1	12	36	77	100	100	0.0	21.6		13	14
Ecart-type	0.6	3.0	5.9	4.1	0.1	0.0	0.10	4.50		1.0	3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	9	9

