



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 6.3/10 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	d/2	d		D	1.4D	2D							
	3.15	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	LA	LA+MDE	S	WA24
Etendue e		15		15									
Incertitude U	1	5		5	1		0.15	0.3	4	3		0.1	0.3
V.S.S.+U	6	23		100			0.350	1.8	24.0	33		0.500	2.8
V.S.S.	5	18		95			0.200	1.5	20.0	30		0.400	2.5
V.S.I.		3		80	98	100							
V.S.I.-U		0		75	97								
Ecart-type max													

Partie informative
 Résultats de production

du 12/07/18 au 18/12/18													
	3.15	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	LA	LA+MDE	S	WA24
Maximum	2	18	56	94	100	100		0.5	23.5	16	38		
Xf+1.25xEcart-types	2	18	57	93	100	100		0.3	22.2	16	37		
Moyenne Xf	1	13	47	89	100	100	0.005	0.2	18.9	14	33	0.075	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0	8	37	84	100	100		0.0	15.7	13	28		
Minimum	0	5	27	80	100	100		0.0	14.4	13	28		
Ecart-type	0.5	3.9	8.0	3.5	0.0	0.0		0.10	2.60	1.0	3.0		
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	1	23	23	10	10	1	1

