



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 6.3/10 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.  
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme							Catégorie				
6.3	10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043							B III				
d/2	d			D	1.4D	2D	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
3.15	6.3	8	10	14	20								
Etendue e	10		10										
Incertitude U	1	5	5	1			0.3	4	3	3	3		4
V.S.S.+U	6	20	97				1.3	29.0	28	38	23		
V.S.S.	5	15	92				1.0	25.0	25	35	20		
V.S.I.		5	82	98	100								50
V.S.I.-U		0	77	97									46
Ecart-type max													

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 12/07/18 au 18/12/18													
	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
Maximum	2	18	56	92	100	100	0.5	23.5	16	38	23		
Xt+1.25xEcart-types	2	18	57	93	100	100	0.3	22.2	16	37	22		
Moyenne Xf	1	13	47	89	100	100	0.2	18.9	14	33	18	2.71	53
Xf-1.25xEcart-types	0	8	37	85	100	100	0.0	15.7	13	28	15		
Minimum	0	5	27	80	100	100	0.0	14.4	13	28	14		
Ecart-type	0.5	3.9	8.0	3.4	0.0	0.0	0.10	2.60	1.0	3.0	3.0		
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	10	10	10	1	1

