



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable 0/2 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.

Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2019..

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

A f22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 2	2.8	3.15	4 2D	AS	MB	MVR	S	WA24	Na2OEq
Etendue e	10		50		40	10									
Incertitude U	2		4		4	5	1			0.15	0.5		0.1	0.3	
V.S.S.+U	24.0		58		87	100				0.350	2.00		0.500	2.8	
V.S.S.	22.0		54		83	99				0.200	1.50		0.400	2.5	
V.S.I.	12.0		4		43	89	95								
V.S.I.-U	10.0		0		39	84	94								
Ecart-type max	3.03		15.15		12.12										

Partie informative
 Résultats de production

du 30/08/19 au 16/12/19

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	AS	MB	MVR	S	WA24	Na2OEq
Maximum	16.3	22	31	49	71	98	100	100	100		1.46				
Xf+1.25xEcart-types	15.0	21	32	49	72	98	100	100	100		1.26				
Moyenne Xf	13.7	18	28	44	66	96	100	100	100	0.054	0.94	2.77	0.146	0.8	0.0353
Xf-1.25xEcart-types	12.3	15	24	39	59	95	100	100	100		0.62				
Minimum	12.4	12	19	32	50	94	100	100	100		0.59				
Ecart-type	1.05	2.6	3.0	3.8	5.0	0.9	0.1	0.1	0.0		0.255				
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1	1	1	1

