



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable 0/2 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2019.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2	D	1.4D	2D	MB	MVR
Etendue e	6				1	2	2.8	4		
Incertitude U	2				4	2	1		0.5	
V.S.S.+U	21.0				78	100			2.50	
V.S.S.	19.0				74	99			2.00	
V.S.I.	13.0				54	89	98	100		
V.S.I.-U	11.0				50	87	97			
Ecart-type max	1.82				6.06					

Partie informative
 Résultats de production

du 30/08/19 au 16/12/19

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	MB	MVR
Maximum	16.3	22.0	31.2	49.2	71	98	100	100	1.46	
Xf+1.25xEcart-types	14.9	21.3	31.7	48.6	71	98	100	100	1.26	
Moyenne Xf	13.7	18.1	27.9	43.9	66	96	100	100	0.94	2.77
Xf-1.25xEcart-types	12.5	14.9	24.2	39.1	61	95	100	100	0.62	
Minimum	13.0	11.8	18.7	32.2	54	94	100	100	0.59	
Ecart-type	0.97	2.56	2.99	3.79	4.2	0.9	0.1	0.0	0.255	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

