



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** GNT 0/31.5 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>	<b>Catégorie</b>
0 / 31.5	NF EN 13285 - Graves non traitées	GNT 2 A- GB

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	LA	LA+MDE	MB 0/D	MDE	VBS
Etendue e				10	10	14	16	16		16								
Incertitude U	0			0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
V.S.S.+U	9.0			17	20	30	40	57		84		99	100	40	75	0.80	35	0.10
V.S.S.	9.0			17	20	30	40	57		84		99	100	40	75	0.80	35	0.10
V.S.I.	4.0			7	10	16	24	41		68		85	100					
V.S.I.-U	4.0			7	10	16	24	41		68		85	100					
Ecart-type max																		

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 05/06/13 au 01/06/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	LA	LA+MDE	MB 0/D	MDE	VBS
Maximum	7.0	8	10	13	17	25	37	56	65	82	89	99	100	21	50	0.69	30	0.07
Xi+1.25xEcart-types	7.0	9	10	13	17	24	35	55	65	80	90	99	100	21	50		30	0.07
Moyenne Xi	5.6	6	8	10	13	20	30	49	56	75	83	98	100	20	42	0.37	23	0.05
Xi-1.25xEcart-types	4.2	4	6	8	10	16	25	42	47	69	76	96	100	18	34		15	0.03
Minimum	4.0	2	4	7	10	16	24	41	42	68	69	95	100	18	35	0.12	16	0.01
Ecart-type	1.10	1.9	1.9	2.1	2.4	3.0	4.1	5.3	6.9	4.4	5.9	1.2	0.0	1.0	7.0	0.144	6.0	0.014
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	4	14	4	14

