



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2019.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	3.15
---	------

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	8	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10		0.6	
Incertitude U	1		2		4			2		0.15	0.5
V.S.S.+U	9.0		42		79			100		3.45	2.00
V.S.S.	8.0		40		75			100		3.30	1.50
V.S.I.	2.0		0		35			90	100	2.70	
V.S.I.-U	1.0		0		31			88		2.55	
Ecart-type max	1.82		12.12		12.12						

Partie informative
 Résultats de production

du 30/08/19 au 16/12/19

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	8	FM	MB
Maximum	3.9	10	22	39	59	87	99	100	100	3.45	0.65
Xf+1.25xEcart-types	3.5	10	20	36	57	88	99	100	100	3.40	0.54
Moyenne Xf	2.6	7	16	29	49	82	98	100	100	3.17	0.38
Xf-1.25xEcart-types	1.7	5	12	23	41	76	98	99	100	2.93	0.21
Minimum	2.0	3	11	22	40	69	97	99	100	2.87	0.23
Ecart-type	0.71	2.1	3.1	5.1	6.3	4.6	0.4	0.2	0.0	0.190	0.131
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

