



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	3.15
---	------

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	4	8	MB
Etendue e	6					20	10			
Incertitude U	1					4	2			0.5
V.S.S.+U	9.0					99	100			2.50
V.S.S.	8.0					95	99			2.00
V.S.I.	2.0					75	89		100	
V.S.I.-U	1.0					71	87			
Ecart-type max	1.82					6.06				

Partie informative

Résultats de production

	du 30/08/19 au 16/12/19									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	8	MB
Maximum	3.0	7.0	13.0	27.0	59	87	99	100	100	0.65
Xf+1.25xEcart-types	3.0	8.0	14.2	29.4	58	87	99	100	100	0.54
Moyenne Xf	2.5	6.4	12.5	25.0	48	82	98	100	100	0.38
Xf-1.25xEcart-types	1.9	4.9	10.7	20.6	37	77	98	99	100	0.21
Minimum	2.0	2.7	8.9	15.7	30	75	97	99	100	0.23
Ecart-type	0.45	1.24	1.38	3.50	8.6	3.9	0.4	0.2	0.0	0.131
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

