



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Sable agréé par le SPANC du Conseil Départemental du Calvados.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 3.15

DTU 64-1

Annexe A DTU 64.1 P1-2 Aout 2013

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	MB
Etendue e											
Incertitude U											0.5
V.S.S.+U											2.50
V.S.S.	3.0	7	13	27	70	95	100	100	100	100	2.00
V.S.I.	0.0	2	2	2	3	10	74	90	96	100	
V.S.I.-U											
Ecart-type max											

Partie informative

Résultats de production

du 30/08/19 au 16/12/19

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	MB
Maximum	3.0	7	13	27	59	87	100	100	100	100	0.65
Xf+1.25xEcart-types	3.2	8	14	29	58	88	100	100	100	100	0.54
Moyenne Xf	2.2	6	12	25	48	82	100	100	100	100	0.38
Xf-1.25xEcart-types	1.3	5	11	21	37	75	99	100	100	100	0.21
Minimum	0.9	3	9	16	30	69	99	100	100	100	0.23
Ecart-type	0.77	1.2	1.4	3.5	8.6	5.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.131
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

