



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout-venant 0/40 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	40
---	----

Norme

GTR

Catégorie

B 31

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	40	56	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	VBS	W	
Etendue e																							
Incertitude U																	3				3		
V.S.S.+U																	48				48		
V.S.S.		12.00					70.00								99.00		45				45	0.20	
V.S.I.															85.00								
V.S.I.-U																							
Ecart-type max																							

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	40	56	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	VBS	W
Maximum	7.70	8.10	8.93	10.70	13.36	17.59	24.89	36.06	55.93	64.94	84.20	91.38	99.36	99.00	100.00	25	63	4.22	2.47	38	0.16	6.3
Fuseau de fabrication Inconnu	6.25	6.65	7.37	8.83	10.85	14.03	19.63	28.50	45.91	53.36	73.67	84.02	97.19	98.94	100.00	24	58	3.55	0.91	34	0.10	4.2
Moyenne Xf	6.25	6.65	7.37	8.83	10.85	14.03	19.63	28.50	45.91	53.36	73.67	84.02	97.19	98.94	100.00	24	58	3.55	0.91	34	0.10	4.2
Fuseau de fabrication Inconnu	6.25	6.65	7.37	8.83	10.85	14.03	19.63	28.50	45.91	53.36	73.67	84.02	97.19	98.94	100.00	24	58	3.55	0.91	34	0.10	4.2
Minimum	4.20	4.50	5.00	6.30	7.10	10.30	15.60	23.45	38.19	45.81	66.58	78.70	93.10	98.20	100.00	24	53	3.21	0.51	29	0.05	2.6
Ecart-type	1.124	1.101	1.170	1.293	1.701	1.991	2.787	3.928	5.075	5.673	5.084	3.558	1.706	0.207	0.000	1.0	5.0	0.454	0.706	5.0	0.037	1.00
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3	3	4	7	3	10	15

