



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout venant 0/80 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 80	GTR	C2

	0.08	80	100	150	VBS
Etendue e					
Incertitude U					
V.S.S.+U					
V.S.S.	12.00	99.00	100.00		0.20
V.S.I.		85.00		100.00	
V.S.I.-U					
Ecart-type max					

Partie informative
 Résultats de production

	du 10/09/11 au 01/03/16				
	0.08	80	100	150	VBS
Maximum	6.60	96.74	100.00	100.00	0.12
Fuseau de fabrication Inconnu	4.67	91.97	95.76	100.00	0.08
Moyenne Xf	4.67	91.97	95.76	100.00	0.08
Fuseau de fabrication Inconnu	4.67	91.97	95.76	100.00	0.08
Minimum	1.00	86.28	89.91	100.00	0.04
Ecart-type	1.765	2.919	2.631	0.000	0.031
Nombre de résultats	15	15	15	15	13

