



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 10/14 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de novembre 2019.
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 10

A

| | d/2 | d | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|------|-----|----|-----|-------|-----|------|----|-----|-----|-------|------|
| | 5 | 10 | 12.5 | 14 | 20 | 28 | AS | f | FI | LA | MDE | MVR | S | WA24 |
| Etendue e | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | |
| Incertitude U | 1 | 5 | | 5 | 1 | | 0.15 | 0.3 | 4 | 3 | 3 | | 0.1 | 0.3 |
| V.S.S.+U | 6 | 25 | | 100 | | | 0.350 | 1.8 | 24.0 | 33 | | | 0.500 | 2.8 |
| V.S.S. | 5 | 20 | | 95 | | | 0.200 | 1.5 | 20.0 | 30 | | | 0.400 | 2.5 |
| V.S.I. | | 5 | | 80 | 98 | 100 | | | | | | | | |
| V.S.I.-U | | 0 | | 75 | 97 | | | | | | | | | |
| Ecart-type max | | | | | | | | | | | | | | |

Partie informative
 Résultats de production

du 17/04/19 au 07/11/19

| | 5 | 10 | 12.5 | 14 | 20 | 28 | AS | f | FI | LA | MDE | MVR | S | WA24 |
|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|------|----|-----|------|-------|------|
| Maximum | 2 | 20 | 68 | 91 | 100 | 100 | | 0.2 | 20.0 | | | | | |
| Xi+1.25xEcart-types | 2 | 18 | 62 | 87 | 100 | 100 | | 0.2 | 16.5 | | | | | |
| Moyenne Xf | 1 | 13 | 52 | 83 | 100 | 100 | 0.039 | 0.1 | 12.0 | 11 | 12 | 2.71 | 0.067 | 0.8 |
| Xi-1.25xEcart-types | 0 | 9 | 42 | 79 | 100 | 100 | | 0.0 | 7.6 | | | | | |
| Minimum | 0 | 7 | 40 | 80 | 100 | 100 | | 0.0 | 6.2 | | | | | |
| Ecart-type | 0.5 | 3.6 | 7.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | | 0.00 | 3.60 | | | | | |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

