



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 10/20 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2019
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme								Catégorie				
10	20	Norme NF P 18-545 Article 10								A sauf FI B				
d/2		d		D		1.4D		2D						
5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	f	FI	S	WA24	LA	
Etendue e	15				15									
Incertitude U	1	5			5	1		0.15	0.3	4	0.1	0.3	3	
V.S.S.+U	6	21			100			0.350	1.8	39.0	0.500	2.8	33	
V.S.S.	5	16			99			0.200	1.5	35.0	0.400	2.5	30	
V.S.I.		1			84	98	100							
V.S.I.-U		0			79	97								
Ecart-type max														

Partie informative
 Résultats de production

du 08/02/18 au 29/10/19													du 09/07/18 au 12/07/19	
5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	f	FI	S	WA24	LA	
Maximum	3	16	49	68	80	99	100	100	0.6	20.4			14	
XI+1.25xEcart-types	2	12	40	61	80	100	100	100	0.4	17.0			14	
Moyenne Xf	1	7	27	43	63	95	100	100	0.038	0.2	11.8	0.048	0.5	
XI-1.25xEcart-types	0	2	13	26	47	90	100	100	0.0	6.6			11	
Minimum	0	1	7	15	33	87	100	100	0.0	4.1			11	
Ecart-type	0.7	4.0	10.5	13.7	13.4	3.7	0.0	0.0	0.20	4.10			1.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	1	18	15	1	1		

