



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 20/40 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm issue du concassage du 20/40 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme							Catégorie
20	40	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043							C III
		d/2	d		D		1.4D	2D	f
		10	20	25	31.5	40	56	80	
Etendue e			10			10			
Incertitude U		1	5			5	1		0.3
V.S.S.+U		6	23			100			2.3
V.S.S.		5	18			99			2.0
V.S.I.			8			89	98	100	
V.S.I.-U			3			84	97		
Ecart-type max									

Partie informative
 Résultats de production

du 26/07/18 au 09/12/19									
	10	20	25	31.5	40	56	80	f	
Maximum	3	23	46	79	99	100	100	100	0.8
Xf+1.25xEcart-types	2	17	42	76	97	100	100	100	0.6
Moyenne Xf	1	10	28	62	93	100	100	100	0.3
Xf-1.25xEcart-types	0	3	13	47	88	100	100	100	0.0
Minimum	0	4	9	42	86	100	100	100	0.0
Ecart-type	0.7	5.6	11.4	11.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.30
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15

