



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2019.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D		f	MVR
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8			
Etendue e		10	30		10					
Incertitude U	1	5	6		5	1			0.3	
V.S.S.+U	6	25	69		100				1.3	
V.S.S.	5	20	63		95				1.0	
V.S.I.		10	33		85	98	100			
V.S.I.-U		5	27		80	97				
Ecart-type max			9.09							

Partie informative
 Résultats de production

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f	MVR
Maximum	5	20	61	76	94	100	100	1.0	
X _{1+1.25} Ecart-types	4	21	58	73	92	100	100	0.8	
Moyenne Xf	3	17	49	63	89	99	100	0.4	2.70
X _{1-1.25} Ecart-types	1	13	41	52	85	98	100	0.0	
Minimum	1	11	39	46	85	98	100	0.0	
Ecart-type	1.1	3.2	6.8	8.4	2.8	0.6	0.0	0.30	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1

