



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Matériau 40/80 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

40 100

Norme

Norme Interne

Catégorie

Prod

	20	40	50	56	63	80	100	150	200	f
Etendue e										
Incertitude U										
V.S.S.+U										
V.S.S.	5.00	20.00					99.00			3.0
V.S.I.		1.00					89.00			
V.S.I.-U										
Ecart-type max										

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 15/02/12 au 06/12/16

	20	40	50	56	63	80	100	150	200	f
Maximum	3.80	20.00	55.79	68.05	83.80	93.60	99.00	100.00	100.00	2.0
Fuseau de fabrication Inconnu	1.07	12.86	44.59	58.14	72.23	86.10	94.52	99.83	100.00	0.3
Moyenne Xf	1.07	12.86	44.59	58.14	72.23	86.10	94.52	99.83	100.00	0.3
Fuseau de fabrication Inconnu	1.07	12.86	44.59	58.14	72.23	86.10	94.52	99.83	100.00	0.3
Minimum	0.10	7.90	33.25	41.62	49.72	66.14	89.00	97.51	100.00	0.0
Ecart-type	1.023	3.783	8.122	8.244	9.261	6.963	2.752	0.644	0.000	0.60
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

