



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 4/6.3 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.  
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2019.  
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie						
	4	6.3	Norme NF P 18-545 Article 10						A sauf FI B				
	d/2	d				D			2D				
	2	4	5	6.3	9	12.5	AS	f	FI	S	WA24	LA	
Etendue e		15		15									
Incertitude U	1	5		5	1		0.15	0.3	4	0.1	0.3	3	
V.S.S.+U	6	24		100			0.350	1.8	39.0	0.500	2.8	33	
V.S.S.-U	5	19		95			0.200	1.5	35.0	0.400	2.5	30	
V.S.I.		4		80	98	100							
V.S.I.-U		0		75	97								
Ecart-type max													

**Partie informative**  
 Résultats de production

	du 30/08/19 au 18/12/19												du 30/08/19 au 08/12/19
	2	4	5	6.3	9	12.5	AS	f	FI	S	WA24	LA	
Maximum	5	19	63	92	100	100		0.5	28.0				14
XI+1.25xEcart-types	5	20	61	90	100	100		0.3	28.1				14
Moyenne Xf	3	18	52	85	100	100	0.035	0.2	25.3	0.061	0.9		14
XI-1.25xEcart-types	2	15	42	80	100	100		0.0	22.6				14
Minimum	1	12	39	80	100	100		0.0	22.0				14
Ecart-type	1.3	2.0	7.8	3.7	0.0	0.0		0.10	2.20				0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	1	15	15	1	1		

