



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable 0/2 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2020.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

A f22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	AS	MB	S	WA24
Etendue e	10		50		40	10							
Incertitude U	2		4		4	5	1			0.15	0.5	0.1	0.3
V.S.S.+U	24.0		58		87	100				0.350	2.00	0.500	2.8
V.S.S.	22.0		54		83	99				0.200	1.50	0.400	2.5
V.S.I.	12.0		4		43	89	95						
V.S.I.-U	10.0		0		39	84	94						
Ecart-type max	3.03		15.15		12.12								

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	AS	MB	S	WA24
Maximum	18.1	24	34	50	72	98	100	100	100		1.80		
Xf+1.25xEcart-types	16.2	22	33	49	72	98	100	100	100		1.62		
Moyenne Xf	14.6	20	30	46	69	97	100	100	100	0.026	1.17	0.143	0.8
Xf-1.25xEcart-types	13.0	18	27	43	66	97	100	100	100		0.72		
Minimum	13.0	16	26	43	65	97	100	100	100		0.74		
Ecart-type	1.28	1.8	2.2	2.3	2.3	0.4	0.1	0.0	0.0		0.362		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1	1

