



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable 0/2 mm Lavé ESQUAY
Péetrographie : Alluvionnaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie
0	2	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					Limites normalisées a
		D/2	D	1.4D	2D		
	0.063	1	2	2.8	4	MB	
Etendue e	6	20	10				
Incertitude U	1	3	2	1	0	0.5	
V.S.S.+U			100			2.50	
V.S.S.			99			2.00	
V.S.I.			85	98	100		
V.S.I.-U			83	97	100		
Ecart-type max	1.82	6.06					

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	1	2	2.8	4	MB
Maximum	0.6	89	98	100	100	0.52
Xf+1.25xEcart-types	0.6	88	98	100	100	0.57
Moyenne Xf	0.4	87	97	99	100	0.40
Xf-1.25xEcart-types	0.2	86	97	98	100	0.24
Minimum	0.0	84	96	98	100	0.24
Ecart-type	0.16	1.2	0.4	0.5	0.0	0.131
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15

