



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** GNT 0/31.5 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 31.5

NF EN 13285 - Graves non traitées

GNT 2 A- GB

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	LA	LA+MDE	MB 0/D	MDE	VBS	
Etendue e				10	10	14	16	16		16									
Incertitude U	0			0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
V.S.S.+U	9.0			17	20	30	40	57		84		99	100	40	75	0.80	35	0.10	
V.S.S.	9.0			17	20	30	40	57		84		99	100	40	75	0.80	35	0.10	
V.S.I.	4.0			7	10	16	24	41		68		85	100						
V.S.I.-U	4.0			7	10	16	24	41		68		85	100						
Ecart-type max																			

**Partie informative**  
 Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	LA	LA+MDE	MB 0/D	MDE	VBS
Maximum	6.9	10	12	12	17	23	35	57	67	78	95	99	100			0.51		0.05
Xf+1.25xEcart-types	6.3	10	12	12	16	23	34	53	63	76	91	100	100					0.05
Moyenne Xf	5.1	8	10	10	14	19	29	47	54	72	84	98	100	21	49	0.33	28	0.05
Xf-1.25xEcart-types	3.9	6	7	8	12	16	24	40	45	69	78	95	100					0.04
Minimum	4.1	5	7	8	11	16	24	41	42	68	78	90	100				0.26	0.04
Ecart-type	0.96	1.6	2.1	1.5	1.8	2.5	3.8	5.1	7.1	3.0	4.9	2.2	0.0				0.077	0.005
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	8	1	7

