



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	3.15
---	------

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D 3.15	1.4D 4	5.6	8	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10			0.6	
Incertitude U	1		2		4			2	1		0.15	0.5
V.S.S.+U	9.0		42		79			100			3.45	2.00
V.S.S.	8.0		40		75			100			3.30	1.50
V.S.I.	2.0		0		35			90	95	100	2.70	
V.S.I.-U	1.0		0		31			88	94		2.55	
Ecart-type max	1.82		12.12		12.12							

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB
Maximum	3.3	11	22	39	63	88	99	100	100	100	3.30	0.66
Xf+1.25xEcart-types	3.0	9	20	36	60	88	99	100	100	100	3.31	0.55
Moyenne Xf	2.4	7	16	30	53	84	98	100	100	100	3.10	0.39
Xf-1.25xEcart-types	1.8	5	12	24	46	80	98	99	100	100	2.89	0.23
Minimum	2.0	5	12	25	46	79	98	99	100	100	2.79	0.23
Ecart-type	0.50	1.5	2.9	4.9	5.7	2.9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.170	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

