



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	3.15
---	------

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	D											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	MB	
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	1					4	2		1			0.5
V.S.S.+U	9.0					99	100					2.50
V.S.S.	8.0					95	99					2.00
V.S.I.	2.0					75	89		100	100		
V.S.I.-U	1.0					71	87		99			
Ecart-type max	1.82					6.06						

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	MB
Maximum	3.3	11.0	22.1	39.1	63	88	99	100	100	100	0.66
Xf+1.25xEcart-types	3.0	9.2	19.9	37.0	61	88	99	100	100	100	0.55
Moyenne Xf	2.4	7.1	15.7	29.7	53	84	98	100	100	100	0.39
Xf-1.25xEcart-types	1.8	5.0	11.5	22.5	45	80	98	99	100	100	0.23
Minimum	2.0	4.2	9.9	19.9	43	79	98	99	100	100	0.23
Ecart-type	0.50	1.71	3.35	5.80	6.4	2.9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

