



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Sable agréé par le SPANC du Conseil Départemental du Calvados.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 3.15	DTU 64-1	Annexe A DTU 64.1 P1-2 Aout 2013

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	MB
Etendue e											
Incertitude U											0.5
V.S.S.+U											2.50
V.S.S.	3.0	7	13	27	70	95	100	100	100	100	2.00
V.S.I.	0.0	2	2	2	3	10	74	90	96	100	
V.S.I.-U											
Ecart-type max											

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	MB
Maximum	3.0	7	13	27	63	88	100	100	100	100	0.66
Xf+1.25xEcart-types	2.9	7	13	27	60	88	100	100	100	100	0.55
Moyenne Xf	2.4	7	13	26	53	84	100	100	100	100	0.39
Xf-1.25xEcart-types	1.8	6	12	25	46	80	99	100	100	100	0.23
Minimum	2.0	5	12	25	46	79	99	100	100	100	0.23
Ecart-type	0.43	0.7	0.4	0.8	5.7	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

