



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Tout-venant 0/40 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14mm.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>	<b>Catégorie</b>
0    40	GTR B 3	B 32

	0.08	2	31.5	LA	MDE	VBS
Etendue e						
Incertitude U						
V.S.S.+U						
V.S.S.	12.0	70.0	99.0	45		0.20
V.S.I.			85.0			
V.S.I.-U						
Ecart-type max						

**Partie informative**  
 Résultats de production

	0.08	2	31.5	LA	MDE	VBS
Maximum	8.1	24.9	99.0	25	38	0.16
Xf+1.25xEcart-types	8.1	23.1	99.4	25	40	0.14
Moyenne Xf	6.6	19.6	97.2	24	34	0.10
Xf-1.25xEcart-types	5.2	16.1	94.9	24	28	0.05
Minimum	4.5	15.6	93.1	24	29	0.05
Ecart-type	1.14	2.79	1.80	1.0	5.0	0.037
Nombre de résultats	15	15	15	3	3	10

