



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Tout venant 0/80 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	80	GTR	D 32

	0.08	0.2	0.5	2	4	5	6.3	10	20	40	50	80	125	LA	LA+MDE	MDE	LA	MDE	VBS	
Etendue e																				
Incertitude U																				
V.S.S.+U																				
V.S.S.	12.00			70.00								99.00							0.20	
V.S.I.												85.00	100.00							
V.S.I.-U																				
Ecart-type max																				

**Partie informative**  
 Résultats de production

	0.08	0.2	0.5	2	4	5	6.3	10	20	40	50	80	125	LA	LA+MDE	MDE	LA	MDE	VBS
Maximum	6.60	8.50	12.00	23.60	33.50	37.50	39.73	44.20	57.80	73.60	86.54	96.74	100.00				34.00	59.0	0.11
Fuseau de fabrication Inconnu	3.76	4.76	6.48	12.16	18.39	20.56	23.53	29.46	43.04	68.62	79.93	93.66	100.00				23.33	38.3	0.07
Moyenne Xf	3.76	4.76	6.48	12.16	18.39	20.56	23.53	29.46	43.04	68.62	79.93	93.66	100.00	18	44	26	23.33	38.3	0.07
Fuseau de fabrication Inconnu	3.76	4.76	6.48	12.16	18.39	20.56	23.53	29.46	43.04	68.62	79.93	93.66	100.00				23.33	38.3	0.07
Minimum	1.00	1.40	2.10	5.50	9.81	11.20	13.60	18.40	27.98	54.64	68.43	89.40	100.00				16.00	24.0	0.04
Ecart-type	2.661	3.391	4.706	8.478	10.964	12.050	11.793	11.376	11.430	7.985	7.019	2.937	0.000				9.452	18.30	0.032
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	3	3	5

