



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 10/20 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.

Les essais physiques et chimiques datent du mois de septembre 2020.

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf FI B

	d/2	d							D	1.4D	2D					
	5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	f	FI	S	WA24	LA		
Etendue e		15				15										
Incertitude U	1	5				5	1		0.15	0.3	4	0.1	0.3	3		
V.S.S.+U	6	21				100			0.350	1.8	39.0	0.500	2.8	33		
V.S.S.	5	16				99			0.200	1.5	35.0	0.400	2.5	30		
V.S.I.		1				84	98	100								
V.S.I.-U		0				79	97									
Ecart-type max																

Partie informative

Résultats de production

	5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	f	FI	S	WA24	LA
Maximum	3	16	49	68	80	100	100	100		0.6	17.0			21
XI+1.25xEcart-types	2	13	42	63	82	99	100	100		0.4	15.4			18
Moyenne Xf	1	8	29	45	65	96	100	100	0.053	0.2	11.0	0.114	0.6	14
XI-1.25xEcart-types	0	2	16	28	49	92	100	100		0.0	6.6			10
Minimum	0	1	7	15	33	92	100	100		0.0	4.1			10
Ecart-type	0.7	4.6	10.6	13.7	13.2	2.8	0.0	0.0		0.20	3.50			3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	1	1	15

