



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 20/40 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 40

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

D IV

	d/2	d			D	1.4D	2D	
	10	20	25	31.5	40	56	80	f
Etendue e		15			15			
Incertitude U	1	5			5	1		0.3
V.S.S.+U	6	25			100			2.3
V.S.S.	5	20			99			2.0
V.S.I.		5			84	98	100	
V.S.I.-U		0			79	97		
Ecart-type max								

**Partie informative**  
 Résultats de production

	10	20	25	31.5	40	56	80	f
Maximum	3	20	49	87	99	100	100	0.7
Xf+1.25xEcart-types	2	14	43	81	99	100	100	0.5
Moyenne Xf	1	8	28	64	94	100	100	0.2
Xf-1.25xEcart-types	0	2	14	47	88	100	100	0.0
Minimum	0	5	9	42	86	100	100	0.0
Ecart-type	0.8	4.9	11.7	13.5	4.3	0.0	0.0	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15

