



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2020.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 10

A

	d/2	d	D				2D		AS	f	S	WA24
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8					
Etendue e		15			15							
Incertitude U	1	5			5	1		0.15	0.3	0.1	0.5	
V.S.S.+U	6	25			100			0.350	1.8	0.500	3.0	
V.S.S.	5	20			96			0.200	1.5	0.400	2.5	
V.S.I.		5			81	98	100					
V.S.I.-U		0			76	97						
Ecart-type max												

Partie informative
 Résultats de production

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	AS	f	S	WA24
Maximum	4	20	55	70	94	100	100		0.9		
Xf+1.25xEcart-types	4	20	53	68	92	100	100		0.9		
Moyenne Xf	3	17	47	62	89	100	100	0.033	0.6	0.062	1.2
Xf-1.25xEcart-types	2	14	40	56	85	100	100		0.4		
Minimum	2	13	38	54	85	100	100		0.3		
Ecart-type	0.7	2.4	5.5	4.6	2.7	0.1	0.0		0.20		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1	1

