



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2020.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	2	4		Norme	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043		Catégorie	B III
--------------------------	---	---	--	--------------	---	--	------------------	--------------

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D	f	MVR
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8		
Etendue e		10	30		10				
Incertitude U	1	5	6		5	1		0.3	
V.S.S.+U	6	25	69		100			1.3	
V.S.S.	5	20	63		95			1.0	
V.S.I.		10	33		85	98	100		
V.S.I.-U		5	27		80	97			
Ecart-type max			9.09						

Partie informative
 Résultats de production

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f	MVR
Maximum	4	20	55	70	94	100	100	0.9	
Xf+1.25xEcart-types	4	20	53	68	92	100	100	0.9	
Moyenne Xf	3	17	47	62	89	100	100	0.6	2.75
Xf-1.25xEcart-types	2	14	40	56	85	100	100	0.4	
Minimum	2	13	38	54	85	100	100	0.3	
Ecart-type	0.7	2.4	5.5	4.6	2.7	0.1	0.0	0.20	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1

