



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Matériau 40/80 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

40 100

Norme

Norme Interne

Catégorie

Prod

	20	40	50	56	63	80	100	150	200	f
Etendue e										
Incertitude U										
V.S.S.+U										
V.S.S.	5.00	20.00					99.00			3.0
V.S.I.		1.00					89.00			
V.S.I.-U										
Ecart-type max										

Partie informative
 Résultats de production

	20	40	50	56	63	80	100	150	200	f
Maximum	1.55	20.00	55.79	68.05	83.80	93.60	96.40	100.00	100.00	0.4
Fuseau de fabrication Inconnu	0.59	12.18	43.49	57.87	72.80	88.28	94.66	99.79	100.00	0.0
Moyenne Xf	0.59	12.18	43.49	57.87	72.80	88.28	94.66	99.79	100.00	0.0
Fuseau de fabrication Inconnu	0.59	12.18	43.49	57.87	72.80	88.28	94.66	99.79	100.00	0.0
Minimum	0.10	7.60	32.30	47.69	61.20	82.80	91.80	97.51	100.00	0.0
Ecart-type	0.408	4.440	8.106	6.426	5.573	3.603	1.329	0.720	0.000	0.10
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

