



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : GRAVILLON 4/10 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de septembre 2020.
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme										Catégorie					
4	10	Norme NF P 18-545 Article 10										A sauf FI B					
		d/2	d							D	1.4D	2D					
		2	4	4.5	5	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	S	WA24	LA	
Etendue e			15					15									
Incertitude U	1	5						5	1		0.15	0.3	4	0.1	0.3	3	
V.S.S.+U	6	21						100			0.350	1.8	39.0	0.500	2.8	33	
V.S.S.	5	16						98			0.200	1.5	35.0	0.400	2.5	30	
V.S.I.		1						83	98	100							
V.S.I.-U		0						78	97								
Ecart-type max																	

Partie informative
 Résultats de production

	2	4	4.5	5	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	S	WA24	LA
Maximum	3	14	22	33	63	82	98	100	100		0.7	26.3			19
Xf+1.25xEcart-types	2	12	19	30	56	80	97	100	100		0.5	22.9			17
Moyenne Xf	2	10	17	26	49	74	94	100	100	0.033	0.3	20.0	0.069	0.7	15
Xf-1.25xEcart-types	1	7	14	22	43	69	91	100	100		0.1	17.1			12
Minimum	1	7	13	22	44	69	89	100	100		0.1	16.0			13
Ecart-type	0.4	1.8	2.3	3.0	5.3	4.3	2.5	0.0	0.0		0.20	2.30			2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	1	1	6

