



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 4/6.3 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2020.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf FI B

	d/2		d				D		2D		AS	f	FI	S	WA24
	2	4	4.5	5	6.3	9	12.5								
Etendue e		15			15										
Incertitude U	1	5			5	1		0.15	0.3	4	0.1	0.3			
V.S.S.+U	6	24			100			0.350	1.8	39.0	0.500	2.8			
V.S.S.	5	19			95			0.200	1.5	35.0	0.400	2.5			
V.S.I.		4			80	98	100								
V.S.I.-U		0			75	97									
Ecart-type max															

Partie informative
 Résultats de production

	2	4	4.5	5	6.3	9	12.5	AS	f	FI	S	WA24
Maximum	3	19	40	58	90	100	100		0.4	30.0		
Xi+1.25xEcart-types	3	19	36	52	87	100	100		0.4	29.3		
Moyenne Xf	2	15	31	44	83	100	100	0.056	0.2	25.1	0.023	0.9
Xi-1.25xEcart-types	1	12	25	36	79	100	100		0.1	20.9		
Minimum	1	11	23	35	80	100	100		0.1	18.0		
Ecart-type	0.5	2.6	4.5	6.4	3.2	0.0	0.0		0.10	3.40		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	1	1

