



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 4/6.3 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

Les essais physiques et chimiques datent du mois d'octobre 2020

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>					<b>Catégorie</b>
4    6.3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					B III

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI
	2	4	6.3	9	12.5		
Etendue e		10	10				
Incertitude U	1	5	5	1		0.3	4
V.S.S.+U	6	24	95			1.3	34.0
V.S.S.	5	19	90			1.0	30.0
V.S.I.		9	80	98	100		
V.S.I.-U		4	75	97			
Ecart-type max							

**Partie informative**  
 Résultats de production

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI
Maximum	3	19	90	100	100	0.4	30.0
Xf+1.25xEcart-types	3	19	87	100	100	0.4	29.3
Moyenne Xf	2	15	83	100	100	0.2	25.1
Xf-1.25xEcart-types	1	12	79	100	100	0.1	20.9
Minimum	1	11	80	100	100	0.1	18.0
Ecart-type	0.5	2.6	3.2	0.0	0.0	0.10	3.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

